

MAXIMA

Rev.01/2019

DESCRIZIONE

Pittura tempera di elevato potere coprente e buona permeabilità al vapore.

CAMPI DI IMPIEGO

Particolarmente indicata per ambienti interni in cui è necessario ottenere una buona traspirabilità.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Muri nuovi: stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con ALCAFIX opportunamente diluito con acqua.

Muri già trattati interni: asportare al massimo la precedente pittura o tutte le parti in fase di distacco, stuccare, carteggiare, spolverare ed infine applicare una mano di imprimitura con ALCAFIX opportunamente diluito.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da efflorescenze saline, da residui oleosi, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE

Applicare almeno 2 mani di MAXIMA a pennello, rullo o spruzzo. Lasciare trascorrere almeno 12 ore dalla mano di fondo e almeno 8 ore tra la prima e la seconda mano di pittura. Applicare con temperature comprese tra + 5 e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

DILUIZIONE

Aggiungere 15-25% di acqua.

DATI TECNICI

PRODOTTO	Pittura tempera
PESO SPECIFICO	1,640 ± 0,050 kg/lit
VISCOSITÀ	18000 ± 2000 Cps Brookfield a 23°C
pH	7-9
BRILLANTEZZA	Opaco < 10 G.U. 85°
POTERE COPRENTE	Classe 3
ABRASIONE A UMIDO	Classe 5
COLORE	Bianco

SPESSORI CONSIGLIATI	40÷50 micron secchi per singola mano
NUMERO DI MANI CONSIGLIATE	2 mani
SOVRAVERNICIABILITÀ	8-10 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo, spruzzo
RESA TEORICA	4-5 mq/lit per due strati
ESSICCAZIONE A 23°C	
Secco al tatto	1-2 ore
Secco in profondità	18-24 ore

LAVAGGIO ATTREZZI

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

STOCCAGGIO

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.