

## LINTECO



Idropittura per interni caratterizzata da ottima traspirabilità e buona lavabilità, con elevata copertura e punto di bianco. Formulata con materie prime a basso impatto ambientale, libera da Formaldeide, esente da solventi e sostanze nocive, APEO Free, e bassissima concentrazione di C.O.V. Le ottime caratteristiche applicative dovute alla buona pennellabilità e dilatazione, rendono il prodotto ideale per realizzazioni di pregio con finiture opache e vellutate.

---

Colore	Bianco
Confezioni	2,5 - 13 litri

---

### Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resina vinilica in dispersione acquosa e cariche selezionate.
Peso specifico medio	1,600 kg/l.
Resa	12 - 14 mq/l per mano.
Copertura	Buona.
Riempimento	Ottimo.
Aspetto del film	Opaco.
Spessore medio del film essiccato	75 - 85 micron nelle due mani.
Altre caratteristiche	<b>Buona resistenza allo sfregamento.</b> <b>Antigoccia.</b> <b>Facile applicabilità.</b>
Classificazione	Idropittura per interni

Prova	Risultato
Resistenza allo strofinamento ad umido	Classe 3
Granulometria	Fine
Brillantezza	Opaco (riflettanza <10 con geometria di 85°)

Conservazione In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Impiego

Idonea per muri interni laddove si richiede oltre alla resistenza anche la traspirabilità. Ideale per ambienti soggetti alla formazione di condensa.

Applicazione

Pennello, rullo, airless.

Diluizione

Pennello 1° mano al 60% in volume con acqua;  
2° mano al 45% in volume con acqua.

Rullo 1° e 2° mano al 25 - 35% in volume con acqua.

Temperatura di applicazione

5 - 30 °C.

Sovrapplicazione

3 - 4 ore.

Pulizia degli attrezzi

Con acqua, subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione

**A) Intonaci nuovi:**

- Accurata pulizia del supporto, per rimuovere eventuale sporco o incoerenze, mediante spazzolatura o carteggiatura.
- Applicare due mani di Linteco, diluite con acqua secondo le modalità sopra riportate.

**B) Intonaci vecchi pitturati a calce:**

- Accurata carteggiatura o spazzolatura, rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non aderenti.
- Applicare due mani di Linteco, diluite con acqua secondo le modalità sopra riportate.

**C) Intonaci molto assorbenti o degradati:**

- Accurata carteggiatura o spazzolatura, rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non aderenti.
- Applicare una prima mano a pennello di Linteco, additivata del 10% in volume con Isolante Printal e diluita all'60% in volume con acqua.
- Applicare una mano di Linteco, diluita con acqua secondo le modalità sopra riportate.

---

### **Voce di capitolato**

Idropittura per interni caratterizzata da ottima traspirabilità e buona lavabilità, (tipo Linteco), con elevata copertura e punto di bianco. Formulata con materie prime a basso impatto ambientale, libera da Formaldeide, esente da solventi e sostanze nocive, APEO Free, e bassissima concentrazione di C.O.V. Le ottime caratteristiche applicative dovute alla buona pennellabilità e dilatazione, rendono il prodotto ideale per realizzazioni di pregio con finiture opache e vellutate.

Peso specifico medio            1,600 kg/l.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.